



VIM-PRIMER-S

Ακρυλικό αδιάβροχο αστάρι διαλύτη

Ιδιότητες

Το **VIM-PRIMER-S** είναι ένα διαφανές ακρυλικό αστάρι διαλύτη. Προσφέρει μεγάλη διεισδυτικότητα και ισχυρή πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τα υποστρώματα χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους. Στεγνώνει γρήγορα (2-3 ώρες) και δεν αλλοιώνει το τελικό χρώμα.

Εφαρμογές

Το **VIM-PRIMER-S** ενδείκνυται για εξωτερική χρήση σε παλιές ή νέες πορώδεις επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με χρώματα ακρυλικά (**VIMACRYL** ή **VIMACRYL-S**) ή ελαστομερή στεγανωτικά (**VIMELAST**, **VIMELAST HYBRID**, **HYDROCAST**, **HYDROLAST-PU**, **VIMACOAT**, **VIMACOAT REFLEX**) Το υπόστρωμα μπορεί να είναι σοβάς, μπετόν, τούβλα, σπατουλαριστές ή βαμμένες με υδρόχρωμα επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση	Διαφανές
Πυκνότητα	0,85 kg / L
Χρόνος Στεγνώματος	1 h
Χρόνος Επαναβαφής	2 h

Τρόπος χρήσης

Το υπόστρωμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ατέλειες που θα είναι εμφανείς μετά τη βαφή, οπότε πρέπει να έχει προηγηθεί η σχετική προεργασία π.χ. στοκάρισμα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες και σαθρά υλικά. Το **VIM-PRIMER-S** εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο συνήθως σε μια στρώση. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τη διεισδυτικότητα σε επιφάνειες με μικρότερη απορροφητικότητα μπορεί να αραιώσουμε το υλικό με white spirit μέχρι 15%.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Ευπαθείς σε διαλυτικά επιφάνειες, εφόσον είναι σε επαφή με το πεδίο εφαρμογής, πρέπει να καλυφθούν και να προστατευθούν (παράθυρα, πολυστερίνη, σφραγιστικά αρμών κτλ).

Κατανάλωση

100-300 g/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και σε χώρους προστατευμένους από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

VIMATEC – Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093
Fax: 2310 843566
e-mail: info@vimatec.eu



> www.vimatec.eu <