



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

# VIMACOAT

Ελαστομερές στεγανωτικό επίχρισμα

## Ιδιότητες

Το **VIMACOAT** είναι ένα υδατοδιαλυτό στεγανωτικό επίχρισμα για εξωτερική χρήση, με βάση ελαστομερείς ρητίνες.

- Στεγανοποιεί απόλυτα και διακοσμεί οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες, δίνοντας μια σατινέ εμφάνιση.
- Προσφέρεται, στη βασική λευκή του απόχρωση, σαν αντιηλιακή προστασία για κάθε είδους επιφάνειες (μονωτικές στρώσεις, ασφαλτόπανα, πολυουρεθάνη).
- Λόγω της υψηλής ελαστικότητάς του, είναι ιδανικό για κάλυψη ρηγματωμένων επιφανειών ενώ και σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να οπλιστεί με υαλόπλεγμα.
- Λόγω της υδρατμοπερατότητάς του, επιτρέπει την αναπνοή του δομικού στοιχείου.
- Σε εσωτερικούς χώρους, έχει την δυνατότητα να πλένεται.
- Επιδέχεται βαφή με ακρυλικό χρώμα.

## Εφαρμογές

Το **VIMACOAT** εφαρμόζεται κυρίως σε εξωτερικές, αλλά βεβαίως και σε εσωτερικές επιφάνειες, νέες ή παλιές, και πάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, τούβλα, εμφανές μπετόν, γυψοσανίδες, αμιαντοσιμέντο κτλ.

Είναι ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται συχνό πλύσιμο των τοίχων και μεγάλη αντοχή, όπως κουζίνες, λουτρά, γκαράζ, βιομηχανίες κτλ.

## Προετοιμασία Υποστρώματος

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, σαθρά υλικά, λίπη κτλ.
- Οι ατέλειες του υποστρώματος (μπετόν ή σοβάς) επισκευάζονται με τσιμεντοκονίαμα με προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης **VIRESIN** ή με έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα **VIMACRET**.
- Αρμολί ή ρηγματώσεις μπορούν να γεμίσουν με την ακρυλική μαστίχη **VIMASTIC**.
- Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι **VIM-PRIMER** σε κατανάλωση 100-300 g/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το **VIM-PRIMER** σταθεροποιεί την επιφάνεια του σοβά. Για υψηλές απαιτήσεις στεγανοποίησης συνιστάται η εφαρμογή του ασταριού διαλύτη **VIM-PRIMER-S** (200 g/m<sup>2</sup>).

## Τρόπος Χρήσης - Κατανάλωση

Το **VIMACOAT** εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι σε δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 0,4-0,8 kg/m<sup>2</sup>. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει τελείως η πρώτη.

Πριν από την εφαρμογή αναδεύουμε καλά το υλικό και το δουλεύουμε όπως είναι ή αραιωμένο 5-10% με νερό.

Σε περίπτωση έντονων ρηγματώσεων, η μεμβράνη του **VIMACOAT** μπορεί να ενισχυθεί με ταινία λεπτού υαλοπλέγματος πλάτους 10 cm κατά μήκος των ρωγμών ή με υαλόπλεγμα πλάτους 100 cm, σαν ολικό οπλισμό, που τοποθετείται μεταξύ των δύο πρώτων στρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται για πλήρη κάλυψη του υαλοπλέγματος και τρίτο ή τέταρτο χέρι και η συνολική κατανάλωση μπορεί να φτάσει στα 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

## Αποχρώσεις

Βασική απόχρωση:	λευκό
Κατόπιν παραγγελίας:	γκρι, κεραμιδί

## Καθαρισμός Εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, πριν στεγνώσει το **VIMACOAT**.